

## Scheda tecnica

### PA 6 J-MID B02.2 NERO

Poliammide 6/66 per stampaggio ad iniezione. Colore nero

PROPRIETA'	CONDIZIONI DI PROVA	NORMATIVA	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
Densità		ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,14
Umidità relativa		M.I.	%	<0,20
Modulo elastico a trazione	1 mm/min	ISO 527/2	MPa	2800
Carico massimo a trazione	50 mm/min	ISO 527/2	MPa	65
Allungamento a rottura	1 mm/min	ISO 527/2	%	>10
Resistenza urto IZOD senza intaglio	+23°C	ISO 180/U	KJ/m <sup>2</sup>	N.B.
Resistenza all'urto IZOD con intaglio	+23°C	ISO 180/A	KJ/m <sup>2</sup>	6
Velocità di combustione	1.0 mm	FMVSS302	Mm/min	<100
Temperatura di essiccazione			°C	90
Tempo di essiccazione			h	4
Temperatura fuso polimerico			°C	220 – 250
Temperatura stampo			°C	40 - 80

*I dati riportati in questo documento rappresentano le nostre conoscenze tecniche al momento della stesura e sono da ritenersi di carattere puramente informativo. Non devono essere utilizzati come parametri per stabilire valori di specifiche. I valori riportati sono da considerarsi medi e approssimativi. Essi si riferiscono al solo materiale menzionato e sono soggetti a revisioni. Qualora il prodotto venisse utilizzato con altri materiali, additivi o in processi impropri, i valori potrebbero risultare diversi da quelli presenti nel documento. I dati riportati non si intendono come sostituzione per gli esperimenti che il cliente dovrebbe effettuare per determinare l'idoneità del prodotto al suo specifico uso. Poiché non ci è possibile prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei prodotti, non forniamo alcuna garanzia e non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo l'utilizzo di queste informazioni*

27/04/2023

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

**Plastore Srl**

Sede legale e magazzino merci: via Stradone del Dieci, 25 - 45030 Villamarzana (RO) Italy - T. +39 0425 1666273  
P. IVA e C.F. 04829210287 - Capitale Soc. € 10.000,00 i.v. - Reg. Rea Rovigo 428761

info@plastore.it www.plastore.it pec@pec.plastore.it