



**BENVIC S.r.l.**  
**Via Marconi, 73 - 44122 FERRARA**

**Scheda Tecnica Prodotto**

**BENVIC EP 616/0000/CP**

Applicazione: **Estrusione plastificata**  
Forma Fisica: **Granuli plastificati pronti per l'uso a base di policloruro di vinile**  
Stabilizzazione: **Ca-Zn**

Caratteristiche Principali	Unità di Misura	Valori	Metodi di Prova
Massa Volumica a 23°C	Kg / dm <sup>3</sup>	<b>1,28</b>	ISO 1183
Durezza shore	A	<b>70</b>	ISO 868
Tensione al 100% di allungamento	MPa	<b>9</b>	ISO 527
Tensione di rottura	MPa	<b>18</b>	ISO 527
Allungamento a rottura	%	<b>&gt; 250</b>	ISO 527
LOI	%	-	CEI 20-22 ASTM D2863
Stabilità termica a 200°C	Minuti	<b>35</b>	ISO 182

**SERVIZIO TECNICO E COMMERCIALE**

In risposta alle richieste del mercato, BENVIC EUROPE segue una politica di ricerca e sviluppo che mira a fabbricare prodotti sempre migliori, adattandoli ai nuovi impianti di lavorazione ed alle esigenze tecniche delle applicazioni previste dai clienti.

Non esitate a contattare BENVIC EUROPE per ogni informazione relativa alla qualità dei differenti tipi di BENVIC, o, se fosse necessario, per aiuto nella soluzione di un particolare problema.

Ogni informazione contenuta in questo documento è data in buona fede ma senza assicurazione o garanzia di qualsiasi tipo, sia implicita o espressa.

Come anche non può essere considerata un suggerimento per fare uso di procedimenti brevettati.



<b>Data:</b>	21/07/2021
<b>Emesso da:</b>	ATC
<b>Verificato da:</b>	SPETTOLI

Per ulteriori informazioni contattare: Benvic Europe S.p.A.  
Via G. Marconi 73 - 44122 Ferrara - tel. 0532/1910300 fax 0532/770209