

Scheda tecnica

PA 6 J-MID B02 NERO

PA 6 per usi generali. Nero.

PROPRIETA'	METODO DI PROVA	CONDIZIONI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
Densità	ASTM D 792-91	-	g/cm ³	1,13
Grado di Fluidità MFI	ASTM D 1238-95	-	g/10'	
Durezza Shore	ASTM D 2240-75	-	punti	
Assorbimento acqua a saturazione	ISO 62	-	%	9
Ritiro parallelo	ASTM D 955	-	%	1,5
Resilienza IZOD con intaglio	ASTM D 256-93a	23°C	J/m	40
Carico di snervamento in trazione	ASTM D 638-96	-	N/mm ²	55
Allungamento a snervamento	ASTM D 638-96	-	%	
Carico di rottura in trazione	ASTM D 638-96	-	N/mm ²	
Allungamento a rottura	ASTM D 638-96	-	%	
Modulo elastico in trazione	ASTM D 638-96	-	N/mm ²	2400
Modulo elastico in flessione	ASTM D 790-96a	-	N/mm ²	2200
HDT (0,455 Mpa)	ASTM D 648-96	0,455 MPa	°C	150
HDT (1,820 Mpa)	ASTM D 648-96	1,820 MPa	°C	50
Indice di penetrazione a caldo VICAT	ASTM D 1525-96	10N	°C	
		50N	°C	190
Punto di fusione DSC	ASTM D 3418-97	-	°C	
Autoestinguenza	UL 94		-	
Temperatura cilindro			°C	240 - 250
Temperatura stampo			°C	60 - 110
Temperatura di essiccazione			°C	80
Tempo di essiccazione			h	4

I valori riportati rappresentano la media di un campione significativo del prodotto e sono forniti per dare indicazioni all'utilizzatore; non costituiscono garanzia e non implicano in termini generali alcuna garanzia o impegno da parte della Società. Per compounds base PA e PBT i valori si intendono a secco.

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Plastore Srl

Sede legale ed uffici: via Nazionale, 154 - 35048 Stanghella (PD) Italy - T. +39 0425 1666273 F. +39 0425 1901761
P. IVA e C.F. 04829210287 - Capitale Soc. € 10.000,00 i.v. - Reg. Rea Padova 421759

Magazzino merci: via Roma, 85/d - 35040 Boara Pisani (PD) Italy

info@plastore.it www.plastore.it pec@pec.plastore.it