



ENGAGE™ 8200

Polyolefin Elastomer

Presentazione L'elastomero poliolefinico ENGAGE™ 8200 è un copolimero di etilene-ottene con caratteristiche di scorrimento eccellenti e dà buoni risultati in un'ampia gamma di applicazioni di uso generale di elastomeri termoplastici.

ENGAGE 8200 garantisce eccellenti proprietà di resistenza agli urti in miscele con polipropilene (PP) e polietilene (PE), in particolare in applicazioni che richiedano uno scorrimento leggermente superiore della massa fusa. ENGAGE 8200 ha un'elevata capacità di caricamento con cariche, proprietà elettriche eccellenti e (se reticolato) proprietà eccezionali di invecchiamento termico, cedimento permanente e resistenza agli elementi.

Caratteristiche principali:

- In pellet
- Eccellenti caratteristiche di scorrimento
- Alta percentuale di carica
- Proprietà elettriche eccellenti.
- Migliore resistenza agli urti con polipropilene e polietilene
- Invecchiamento termico, cedimento permanente e resistenza agli elementi eccezionali se vulcanizzato

Applicazioni:

- Elastomeri termoplastici di uso generale
- Modifica della resilienza
- Fili e cavi

Fisico	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Densità relativa	0,870 g/cm ³	0,870 g/cm ³	ASTM D792
Indice di fusione (190°C/2,16 kg)	5,0 g/10 min	5,0 g/10 min	ASTM D1238
Viscosità Mooney (ML 1+4, 250°F (121°C))	8 MU	8 MU	ASTM D1646
Meccanico	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Modulo a trazione - Secante 100% ¹			ASTM D638
Stampaggio per compressione	334 psi	2,30 MPa	
Carico di rottura ¹			ASTM D638
Break, Stampaggio per compressione	827 psi	5,70 MPa	
Allungamento a trazione ¹			ASTM D638
Break, Stampaggio per compressione	1100 %	1100 %	
Modulo di flessione			ASTM D790
Secante 1% : Stampaggio per compressione	1580 psi	10,9 MPa	
Secante 2% : Stampaggio per compressione	1570 psi	10,8 MPa	
Elastomeri	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Resistenza allo strappo ²	212 lbf/in	37,1 kN/m	ASTM D624
Durezza	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Durezza a sclerometro			ASTM D2240
Shore A, 1 sec, Stampaggio per compressione	66	66	
Shore D, 1 sec, Stampaggio per compressione	17	17	
Termico	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Temperatura di transizione vetrosa (DSC)	-63,4 °F	-53,0 °C	Dow Method
Temperatura di rammollimento Vicat	98,6 °F	37,0 °C	ASTM D1525
Temperatura di fusione (DSC) ³	138 °F	59,0 °C	Dow Method
Temperatura di cristallizzazione massima (DSC)	111 °F	44,0 °C	Dow Method

Notes

Queste sono solo proprietà tipiche e non devono essere ritenute delle specifiche. Gli utenti devono controllare i risultati eseguendo test propri.

¹ 20 in/min (510 mm/min)

² Stampo C

³ 10 °C/min

Product Stewardship

The Dow Chemical Company e le sue consociate (Dow), sono particolarmente attente nei confronti di tutti coloro che producono, distribuiscono e utilizzano i suoi prodotti e alla salvaguardia dell'ambiente. Questo impegno è in linea con la nostra filosofia di "Product Stewardship" in base alla quale valutiamo i nostri prodotti in relazione agli aspetti di salute, ambiente e sicurezza e definiamo le azioni necessarie per la tutela della salute pubblica e dei nostri dipendenti e per la salvaguardia dell'ambiente. Il successo del nostro programma di Product Stewardship richiede l'impegno di ciascuna persona coinvolta con i prodotti Dow in ogni fase di realizzazione dei nostri prodotti – dal loro concepimento alla ricerca, produzione, utilizzo, vendita, smaltimento e riciclaggio.

Assistenza clienti

Dow raccomanda ai propri clienti di verificare i propri processi produttivi e l'applicazione dei prodotti Dow con riguardo alla salute umana e qualità ambientale al fine di assicurare che gli stessi non vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati provati. I dipendenti Dow sono a disposizione per rispondere ad eventuali domande e fornire il supporto tecnico adeguato. Prima dell'utilizzo di prodotti Dow, occorre inoltre consultare la relativa letteratura, incluse le schede di dati di sicurezza che sono disponibili presso Dow.

Linee Guida relative alle applicazioni medicali

NOTA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI NELLE APPLICAZIONI MEDICALI: Dow non venderà o distribuirà deliberatamente servizi o campioni ("Prodotto") di alcun tipo destinati ad applicazioni commerciali o sperimentali finalizzate a:

- contatto prolungato o permanente con tessuti o liquidi dell'organismo umano. Per "prolungato" si intende un uso continuato per oltre 72 ore;
- l'uso in tutte le protesi cardiache, indipendentemente dalla durata del contatto, (il termine "protesi cardiache" include, a titolo esemplificativo e non limitativo, conduttori e dispositivi pacemaker, cuori artificiali, valvole cardiache, palloncini intra-aortici e sistemi di controllo, e dispositivi di assistenza per by-pass ventricolari);
- l'uso come componente principale nei presidi medici di rianimazione; oppure
- lo specifico uso nelle donne in gravidanza o in tutte le applicazioni che favoriscono o interferiscono in modo specifico con i meccanismi di riproduzione umana.

Dow richiede ai clienti che intendono usare i prodotti Dow nelle applicazioni mediche di informare Dow in modo da poter realizzare le valutazioni del caso.

Dow non promuove né dichiara l'idoneità dei propri prodotti ad applicazioni mediche specifiche. È responsabilità del fabbricante di presidi medici o di prodotti farmaceutici stabilire che il prodotto Dow sia sicuro, conforme alla normativa vigente e tecnicamente idoneo all'uso previsto. **NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, VIENE PRESTATO DA DOW CIRCA L'IDONEITÀ DI QUALSIASI PRODOTTO DOW PER USO IN APPLICAZIONI MEDICALI.**

Esclusioni di garanzia

NOTA: Non viene qui concessa alcuna licenza di utilizzo di brevetti della DOW o di terzi. Data la diversità delle condizioni di impiego, delle leggi applicabili nei vari Paesi e la possibilità che le stesse cambino nel tempo, è responsabilità del Cliente determinare se i prodotti e le informazioni ad essi inerenti sono idonei alle applicazioni desiderate. Il Cliente dovrà inoltre assicurarsi che i luoghi di lavoro e le modalità di smaltimento adottate siano conformi alla normativa vigente. Dow non assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni riportate nel presente documento. **NESSUNA GARANZIA VIENE QUI PRESTATO; SI INTENDE IN PARTICOLARE ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA CON RIFERIMENTO ALLA COMMERCIALITÀ O ALL'IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER UNO SCOPO PARTICOLARE.**

NOTA: Per prodotti "sperimentali" o "in fase di sviluppo": (1) le specifiche qualitative possono non essere completamente definite; (2) è necessaria un'analisi dei pericoli e cautela nella manipolazione e nell'uso; (3) esiste una più elevata probabilità che Dow modifichi le specifiche e/o cessi la produzione; (4) sebbene Dow possa di volta in volta fornire dei campioni di tali prodotti, Dow non è obbligata a fornire o altrimenti commercializzare tali prodotti per alcun uso o applicazione di sorta.

AVVERTENZA: questi dati si basano sulle informazioni che Dow reputa essere affidabili, così come dimostrato da prove di laboratorio. Esse sono fornite in buona fede, ma senza garanzia alcuna dato che le condizioni e i metodi di uso specifici dei prodotti Dow esulano dal controllo della Società medesima. Dow raccomanda che ai potenziali utenti dei prodotti di determinare l'adeguatezza di tali materiali/consigli prima di adottarli su scala commerciale.

Al meglio delle conoscenze disponibili, le informazioni qui contenute sono considerate accurate e affidabili alla data di pubblicazione. Tuttavia la Società non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza e la completezza delle stesse.

Per ulteriori informazioni

Nord America		Europa/Medio Oriente	+800-3694-6367
USA e Canada:	1-800-441-4369		+31-11567-2626
	1-989-832-1426	Italia:	+800-783-825
Messico:	+1-800-441-4369		
America Latina		Sud Africa	+800-99-5078
Argentina:	+54-11-4319-0100		
Brasile:	+55-11-5188-9000		
Colombia:	+57-1-219-6000	Asia-Pacifico	+800-7776-7776
Messico:	+52-55-5201-4700		+603-7965-5392

